



Министерство здравоохранения
Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)**

РУКОВОДИТЕЛЬ

Славянская пл. 4, стр. 1, Москва, 109012
Телефон: (499) 578 02 20; (499) 578 06 70; (495) 698 45 38
www.roszdravnadzor.gov.ru

26.08.2024 № 014 ~ 960/24

На № _____ от _____

О недоброкачественном
медицинском изделии

Субъектам обращения
медицинских изделий

Руководителям
территориальных органов
Росздравнадзора

Медицинским организациям

Органам управления
здравоохранением субъектов
Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на основании отрицательного заключения ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора сообщает о выявлении в обращении Территориальным органом Росздравнадзора по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области недоброкачественного медицинского изделия:

«Перчатки медицинские диагностические (смотровые) стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001- 53733748-2008, вариант: Перчатки нитриловые диагностические (смотровые) нестерильные «НИТРИМАКС», размеры: S», партия: 472022, дата производства 112022, использовать до 112027, производства ООО "Ардейл-Импэкс", Россия, регистрационное удостоверение от 30.07.2008 № ФСР 2008/03090 (см. приложение).

Субъектам обращения медицинских изделий предлагается провести проверку наличия в обращении указанного медицинского изделия, в установленном порядке провести мероприятия по предотвращению его обращения, о результатах проинформировать соответствующий территориальный орган Росздравнадзора.


Территориальным органам Росздравнадзора провести мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

За нарушения в сфере обращения медицинских изделий предусмотрена административная ответственность согласно статьям 6.28 и 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлена уголовная ответственность согласно статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приложение: Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия на 2 л. в 1 экз.

А.В. Самойлова

Таблица сопоставления параметров и характеристик, указанных в комплекте регистрационной документации, с параметрами и характеристиками образцов выявленного медицинского изделия

Сравниваемые сведения/параметры	Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008, срок действия не ограничен)	Образцы выявленного медицинского изделия																														
Размеры по ТУ 9398-001-53733748-2008	<p>ПЕРЧАТКИ ЛАТЕКСНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ (СМОТРОВЫЕ)</p> <div></div> <p>Перчатки диагностические (смотровые) (Приложение В) Таблица 3.</p> <table><tr><th>Размер</th><th>Ширина W, мм</th><th>Длина, мм, не менее</th><th>Толщина в точках измерения, мм, не менее</th><th>Толщина в точках измерения, мм, не более</th></tr><tr><td>XS</td><td>≤ 80</td><td>220</td><td>0,08 – для гладких участков</td><td>0,20 – для гладких участков</td></tr><tr><td>S</td><td>80±5</td><td>220</td><td></td><td></td></tr><tr><td>M</td><td>90±10</td><td>230</td><td></td><td></td></tr><tr><td>L</td><td>105±10</td><td>230</td><td>0,11 – для текстурированных участков</td><td>0,23 – для текстурированных участков</td></tr><tr><td>XL</td><td>≥ 110</td><td>230</td><td></td><td></td></tr></table> <p>*Примечание: - образцы текстурированы на пальцах, допуск 0,11-0,23; - образцы гладкие в центре ладони, допуск 0,08-0,20; - допуск для манжет 0,10-0,30 мм, согласно Приложению В, ТУ 9398-001-53733748-2008.</p>	Размер	Ширина W, мм	Длина, мм, не менее	Толщина в точках измерения, мм, не менее	Толщина в точках измерения, мм, не более	XS	≤ 80	220	0,08 – для гладких участков	0,20 – для гладких участков	S	80±5	220			M	90±10	230			L	105±10	230	0,11 – для текстурированных участков	0,23 – для текстурированных участков	XL	≥ 110	230			<p>Толщина в точках измерения (палец), мм Примечание: поверхность пальца текстурированная. Указаны результаты измерения для одной стенки перчатки A1=0,095, A2=0,095, A3=0,091, A4=0,094, A5=0,095, A6=0,096 A7=0,097, A8=0,090, A9=0,084 A10=0,09, A11=0,091, A12=0,087 A13=0,093</p> <p>Толщина в точках измерения в центре ладони, мм Примечание: поверхность центра ладони гладкая. Указаны результаты измерения для одной стенки перчатки A1=0,057, A2=0,057, A3=0,057 A4=0,056, A5=0,056, A6=0,056 A7=0,054, A8=0,055, A9=0,056 A10=0,055, A11=0,055, A12=0,056, A13=0,056</p> <p>Толщина манжеты, мм: A1=0,048, A2=0,046, A3=0,042 A4=0,049, A5=0,045, A6=0,046 A7=0,049, A8=0,048, A9=0,047 A10=0,046, A11=0,045, A12=0,044, A13=0,046</p>
Размер	Ширина W, мм	Длина, мм, не менее	Толщина в точках измерения, мм, не менее	Толщина в точках измерения, мм, не более																												
XS	≤ 80	220	0,08 – для гладких участков	0,20 – для гладких участков																												
S	80±5	220																														
M	90±10	230																														
L	105±10	230	0,11 – для текстурированных участков	0,23 – для текстурированных участков																												
XL	≥ 110	230																														
Физико-механические показатели перчаток по ТУ	<p>Перчатки диагностические (смотровые) Таблица 5.</p> <table><tr><th rowspan="2">Характеристика</th><th colspan="2">Значение для перчатки</th></tr><tr><th>из натурального латекса</th><th>из искусственного латекса</th></tr><tr><td>1 Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее</td><td>7,0</td><td>7,0</td></tr><tr><td>2 Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее</td><td>650</td><td>500</td></tr><tr><td>3 Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее</td><td>6,0</td><td>7,0</td></tr><tr><td>4 Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее</td><td>500</td><td>400</td></tr></table>	Характеристика	Значение для перчатки		из натурального латекса	из искусственного латекса	1 Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0	7,0	2 Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650	500	3 Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0	7,0	4 Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500	400	<p>Усилие при разрыве, Н: A1=4,026, A2=5,718, A3=5,763 A4=4,869, A5=5,244, A6=4,060 A7=4,507, A8=4,079, A9=4,354 A10=3,200, A11=4,213, A12=5,006, A13=4,172</p> <p>На момент проведения испытаний прошло более 3-х месяцев после получения перчаток потребителем, следовательно оценить можно только усилие при разрыве после ускоренного старения.</p>													
Характеристика	Значение для перчатки																															
	из натурального латекса	из искусственного латекса																														
1 Усилие при разрыве до ускоренного старения, Н, не менее	7,0	7,0																														
2 Удлинение при разрыве до ускоренного старения, %, не менее	650	500																														
3 Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее	6,0	7,0																														
4 Удлинение при разрыве после ускоренного старения, %, не менее	500	400																														

Сравниваемые сведения/параметры	Комплект регистрационной документации (регистрационное удостоверение № ФСР 2008/03090 от 30.07.2008, срок действия не ограничен)	Образцы выявленного медицинского изделия
Физико-механические показатели перчаток по ГОСТ Р 52239-2004	<p>Характеристики усилия при разрыве должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 3, ГОСТ Р 52239-2004, после ускоренного старения.</p> <p>Прочностные характеристики:</p> <p>- усилие при разрыве после ускоренного старения, Н, не менее 6,0.</p>	<p>Усилие при разрыве после ускоренного старения, Н:</p> <p>A1=4,026, A2=5,718, A3=5,763 A4=4,869, A5=5,244, A6=4,060 A7=4,507, A8=4,079, A9=4,354 A10=3,200, A11=4,213, A12=5,006, A13=4,172</p>
Комплект поставки нестерильных перчаток	<p>Комплект поставки нестерильных перчаток должен включать в себя:</p> <p>Смотровые перчатки:</p> <p>перчатки 100 шт;</p> <p>картонная коробка 1 шт.</p>	<p>Требование не выполнено. Образцы представлены в коробке по 25 пар (50 шт.)</p> <div data-bbox="1070 667 1294 831"> <p>размер</p> <p>25 ПАР</p> </div>